

## HAFTPUTZGIPS ROT-WEISS, IM PAPIERSACK, 25 KG

Artikelnummer: 140342

Haftputzgips Rot-Weiss, einlagiger Innenputz mit Haftzusätzen und hoher Ergiebigkeit für die Handverarbeitung auf allen üblichen Putzuntergründen sowie auf rauen oder glatten Betonflächen im Innenbereich einschließlich häuslicher Küchen und Bäder. Bei glatten Untergründen ist eine Vorbehandlung mit Betokontakt erforderlich., Geglättet, gefilzt oder in freier Struktur verarbeitbar, Verarbeitungszeit ca. 100 Minuten (je Verarbeitungsbedingungen), empfohlene Putzdicke 8 mm, Materialverbrauch ca. 5 m<sup>2</sup>/25 kg-Sack bei 8 mm Putzdicke, Lagerfähigkeit ca. 6 Monate, im Papiersack 25 kg; VE= 1 Palette; 40 Sack.



Länge (mm)	0 mm
Breite (mm)	0 mm
Höhe (mm)	0 mm
Gewicht (kg)	25 kg

Merkmal	Wert
Farbe	weiß
Ausführung	Pulver
Verarbeitungstemperatur	5 °C - 30 °C
Verarbeitungszeit	90 min - 100 min
Trockenzeit	24 h - 48 h
Geeignet zum Verkleben von Innenmauerziegeln	Nein
Leichtgewichtig	Nein
Schnell trocknend	Nein
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Geeignet für die Deckschicht	Ja
Geeignet für Basisschicht	Ja
Einfärbbar	Nein
Biegebruchfestigkeit nach EN 998-1	0.2 N/mm <sup>2</sup>
Dichte	875 kg/m <sup>3</sup>
Druckfestigkeit nach EN 998-1	3 N/mm <sup>2</sup>
Geeignet für Renovierung	Ja
Thermisch isolierend	Nein
Zu verfliesen nach	- h

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Für Gipsstärke	5 mm - 35 mm
Haftfestigkeit nach EN 998-1	0.2 N/mm <sup>2</sup>
Materialbedarf pro 1 mm Schichtdicke	0.8 kg/m <sup>2</sup>
Max. Korngröße nach EN 998-1	- mm
Wärmeleitfähigkeit nach EN 1745 (lambda-10, trocken, P=50 %)	- W/(m.K)
Wärmeleitfähigkeit nach EN 1745 (lambda-10, trocken, P=90 %)	- W/(m.K)

GTIN: 4003230005285

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de