KLÆBEPUDS "HAFT & LEICHT", I EN PAPIRSÆK, 25 KG

Varenummer: 140342

Klæbepudsen "Haft & Leicht" er en enkeltlags interiørpuds af høj kvalitet med særlige klæbeadditiver. Den er ideel til manuel påføring på alle standard indendørs pudssubstrater. Den sikrer også pålidelig vedhæftning på ru eller glatte betonoverflader - forbehandling med betonkontakt er påkrævet til glatte underlag. Takket være de alsidige forarbejdningsegenskaber kan pudsen glattes, filtes eller påføres i en fri struktur. Med en arbejdstid på ca. 100 minutter (afhængigt af omgivelserne) giver det tilstrækkelig tid til rent og kontrolleret arbejde. Den anbefalede pudstykkelse er 8 mm, og en pose på 25 kg er tilstrækkelig til ca. 5 m² overflade. Hæftepudsen er velegnet til brug i stuer, køkkener og badeværelser og imponerer med sin nemme håndtering og ensartede overfladekvalitet. I papirsæk 25 kg, PU= 1 palle, 40 sække.



Længde (mm)	0 mm
Bredde (mm)	0 mm
Højde (mm)	0 mm
Vægt (kg)	25 kg

Egenskab	Værdi
Farve	White
Udførelse	Powder
Hurtigtørrende	Nej
behandlingstid	90 min - 100 min
Velegnet til udendørs brug	Ja
Forarbejdningstemperatur	5 °C - 30 °C
Trykstyrke i henhold til EN 998-1	3 N/mm²
Bøjningsbrudstyrke i henhold til EN 998-1	0.2 N/mm²
Tæthed	875 kg/m³
tørkeperiode	24 h - 48 h
Velegnet til limning af indvendige mursten	Nej
Letvægt	Nej
Kan farves	Nej
Velegnet til basislag	Ja
Velegnet til det øverste lag	Ja
Velegnet til renovering	Ja
Termisk isolerende	Nej
Til flisebelægning efter	- h

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.

Til gipsstyrke	5 mm - 35 mm
Klæbestyrke i henhold til EN 998-1	0.2 N/mm²
Materialebehov pr. 1 mm lagtykkelse	0.8 kg/m²

GTIN: 4003230005285

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.