

PLEISTERGIPS IN PAPIEREN ZAK, 25KG

Artikelnummer: 140342

Hechtpleister RotWeiss, eenlaagse stuc met hechtingsadditieven en grote opbrengst voor handmatige verwerking op alle gangbare ondergronden voor stucwerk evenals op ruwe of gladde betonvlakken binnenshuis inclusief keukens en badkamers, bij gladde ondergronden is een voorbehandeling met Betokontakt nodig, glad gemaakt, vezeld of in een vrije structuur verwerkbaar, verwerkingstijd ca. 60 minuten (al naar gelang de verwerkingsomstandigheden), aanbevolen studdikte 8 mm, materiaalverbruik ca. 5 m²/30kg-zak bij 8 mm studdikte, houdbaarheid ca. 3 maanden, in papieren zak 30 kg



Lengte (mm)	0 mm
Breedte (mm)	0 mm
Hoogte (mm)	0 mm
Gewicht (kg)	25 kg

Kenmerk	Waarde
Kleur	weiß
Uitvoering	Pulver
Verwerkingstemperatuur	5 °C - 30 °C
Verwerkingstijd	90 min - 100 min
Droogtijd	24 h - 48 h
Geschikt voor het verlijmen van binnenstenen	Nee
Lichtgewicht	Nee
Snel droog	Nee
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Geschikt voor de toplaag	Ja
Geschikt als basislaag	Ja
Kleurrijk	Nee
Buigsterkte volgens EN 998-1	0.2 N/mm ²
Dichtheid	875 kg/m ³
Druksterkte volgens EN 998-1	3 N/mm ²
Geschikt voor renovatie	Ja
Thermisch isolerend	Nee
Te betegelen volgens	- h
Voor pleisterdikte	5 mm - 35 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Hechtsterkte volgens EN 998-1	0.2 N/mm ²
Materiaalvereiste per laagdikte van 1 mm	0.8 kg/m ²
Max. Korrelgrootte volgens EN 998-1	- mm
Warmtegeleidingscoëfficiënt volgens EN 1745 (lambda-10, droog, P=50 %)	- W/(m.K)
Warmtegeleidingscoëfficiënt volgens EN 1745 (lambda-10, droog, P=90 %)	- W/(m.K)

GTIN: 4003230005285

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de